

Cast light alloy.**Publication number:** EP0375025**Publication date:** 1990-06-27**Inventor:** SCHMID EBERHARD DR; RUHLE MANFRED DR**Applicant:** METALLGESELLSCHAFT AG (DE)**Classification:****- international:** C22C21/02; C22C21/06; C22C21/08; C22C21/02;
C22C21/06; (IPC1-7): C22C21/08**- european:** C22C21/08**Application number:** EP19890203151 19891209**Priority number(s):** DE19883842812 19881220**Also published as:**

JP2221349 (A)

DE3842812 (A1)

Cited documents:


DE1608165

DE3702721

DE1483229

Report a data error here**Abstract of EP0375025**

A cast light alloy based on aluminium with an addition of 5 to 25% by mass of magnesium silicide is suitable for the production of mouldings having improved heat stability, thermal shock resistance and fatigue strengths.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 375 025
A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 89203151.9

51 Int. Cl.⁵: C22C 21/08

22 Anmeldetag: 09.12.89

30 Priorität: 20.12.88 DE 3842812

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.06.90 Patentblatt 90/26


84 Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT SE

71 Anmelder: METALLGESELLSCHAFT
Aktiengesellschaft
Reuterweg 14
D-6000 Frankfurt am Main(DE)

72 Erfinder: Schmid, Eberhard, Dr.
Newiesenstrasse 22
D-8755 Alzenau(DE)
Erfinder: Rühle, Manfred, Dr.
Münchener Strasse 19
D-6053 Obertshausen(DE)

54 Gussleichtwerkstoff.

57 Für die Herstellung von Formkörpern mit verbesserter Warmfestigkeit, Thermoschockfestigkeit und Dauerschwingfestigkeit eignet sich ein Gußleichtwerkstoff auf der Basis von Aluminium mit einem Zusatz von 5 bis 25 Masse-% Magnesiumsilizid.



EP 0 375 025 A1

Gußleichtwerkstoff

Die Erfindung betrifft einen gegossenen Gußleichtwerkstoff auf der Basis von Aluminium.

Im Brennkraftmaschinenbau haben die aktuellen Entwicklungen - Steigerung der Zünddrücke und thermische Isolation des Brennraums im Hinblick auf einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine verminderte Schadstoffemission - gravierende Auswirkungen auf die verwendeten Leichtwerkstoffe auf Aluminiumbasis, deren Tragfähigkeit ergänzend zu konstruktiven Maßnahmen erhöht werden muß.

Herkömmliche Gußleichtwerkstoffe auf der Basis von Aluminium, wie z.B. Aluminium-Silizium-Kolbenlegierungen, sind in zahlreichen Fällen an den Grenzen ihrer Tragfähigkeit angelangt, da sie oberhalb einer Temperatur von ca. 300 °C kaum noch über längere Zeit höhere mechanische und thermische Belastungen ertragen können.

Durch Preßgießen, bei dem die in die Gießform gefüllte Schmelze unter hohem Druck von über 1000 bar zur Erstarrung gebracht wird, kann durch das dabei erzielte feine Gefüge die Temperaturwechselbeständigkeit von Aluminium-Silizium-Legierungen zwar leicht aber nicht ausreichend erhöht werden (Z. Metall 30, 1976, S. 46-54).

Eine vergleichsweise höhere mechanische und thermische Belastbarkeit besitzen Aluminium-Silizium-Legierungen, deren Matrix durch z.B. 20 Vol.-% Fasern, wie aus Al_2O_3 , Kohlenstoff, Stahl und dergleichen, oder Whiskern, wie aus SiC oder dergleichen, verstärkt ist. Das Preßgießverfahren eignet sich in hervorragender Weise zur Herstellung von solchen Faserverbundwerkstoffen (Bader, M.G.: Alumina-fibre reinforced aluminum alloy castings for automotive applications, Proc. of the Int. Ass. for Vehicle Design, Vol. 2, 1984). Faserverbundwerkstoffe sind jedoch im Hinblick auf ihre Herstellung vergleichsweise aufwendig.

Keramische Werkstoffe versprechen wesentlich verbesserte Hochtemperaturfestigkeit und günstigeres Korrosionsverhalten. Die Massenherstellung komplizierter keramischer Bauteile, wie z.B. monolithischer Kolben oder Turbinenschaufeln, ist jedoch noch ein ungelöstes Problem. Ferner sind die Einsatzmöglichkeiten von Keramik im Brennkraftmaschinenbau wegen ihrer großen Empfindlichkeit gegenüber Kerben, mechanischen Stößen und thermischer Wechselbeanspruchung von vornherein begrenzt. Darüber hinaus erhöhen sie in unerwünschtem Maße das Gewicht, sind nur mit einem erheblichen Aufwand formbar und ihre Herstellung ist mit beachtlichen Kosten verbunden.

Werkstoffe auf der Basis intermetallischer Phasen vereinigen in sich metallische und keramische Eigenschaften, wie z.B. eine gute thermische Leitfähigkeit, eine hohe Schmelztemperatur und teilweise befriedigende Duktilität, so daß sie als geeignet erscheinen, den Bereich zwischen den konventionellen metallischen Leichtwerkstoffen auf der Basis von Aluminium und den hochtemperaturfesten, aber spröden Keramiken auszufüllen. Das betrifft insbesondere Gasturbinen und Brennkraftmaschinen, bei denen verbesserte Werkstoffe eine Erhöhung der Betriebstemperaturen und damit des thermischen Wirkungsgrades ermöglichen.

Der Einsatz von intermetallischen Phasen hat bei Leichtmetallkolben aus Aluminium-Silizium-Legierungen insoweit Anwendung gefunden, als diese über Lichtbogenschweißung im Bereich der ersten Kolbenringnut ausgeschieden werden, wenn ein Teil des Grundwerkstoffs aufgeschmolzen und mit Nickel- oder Kupferwerkstoffen vermischt wird. Harte intermetallische Phasen und primär Silizium sind in eine stark übersättigte Matrix aus Aluminium-Mischkristall eingebettet, wodurch sich eine hohe Verschleißbeständigkeit ergibt (US-A-4 562 327).

In der DE-A-3 702 721 ist für die Herstellung von Formkörpern hoher Warmfestigkeit eine intermetallische-Phasen-Legierung auf der Basis von Magnesiumsilizid vorgesehen, der bis zu 42 Gew.-% Aluminium und/oder bis zu 22 Gew.-% Silizium zugesetzt sein können. Die optimale Zusammensetzung dieser Legierung ist durch eine Fläche im Dreistoffsystem Aluminium-Magnesium-Silizium durch die eutektische Rinne, den quasibinären Schnitt und durch 42 Gew.-% Aluminium begrenzt. Der Nachteil eines solchen Guß-Leichtwerkstoffs besteht in einer nicht immer vermeidbaren Gasporosität, die beim Erstarren der Restschmelze im Gußkörper auftritt und auf die in der Schmelze gelösten Gase, die bei der Erstarrung infolge der rücklaufenden Löslichkeit freierwerden, zurückzuführen ist.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Gußleichtwerkstoff auf Aluminiumbasis zu schaffen, der unter ähnlichen Gießbedingungen wie eine herkömmliche Aluminiumkolbenlegierung, beispielsweise des Typs AlSi12CuNiMg, d.h. bei Temperaturen von 700 bis 750 °C vergießbar ist, der eine Liquidustemperatur von 560 bis 700 °C und eine Solidustemperatur von 550 bis 600 °C besitzt und der einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von $< 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$ aufweist.

Gelöst ist diese Aufgabe durch einen Gußleichtwerkstoff auf Aluminiumbasis mit einem Zusatz von 5 bis 25 Masse-% Magnesiumsilizid. Dieser Leichtwerkstoff enthält gefügemäßig primär Magnesiumsilizid und besteht als Rest aus binärem Al-Mg₂Si-Eutektikum bzw. ternärem Al-Mg₂Si-Si-Eutektikum.

In L.F. Mondolfo, Aluminum Alloys: Structure and Properties, London 1976, S. 787, ist zwar erwähnt, daß Aluminiumlegierungen Magnesiumsilizid bis etwa 2 Masse-% enthalten können. Oberhalb dieser Grenze lassen sich solche Aluminiumlegierungen nicht mehr umformen. Über Gußleichtwerkstoffe mit einem Zusatz an Mg_2Si wird in dieser Druckschrift nicht berichtet.

5 Im Hinblick auf eine verbesserte Duktilität kann der erfindungsgemäße Leichtwerkstoff durch einen Zusatz von bis zu 12 Masse-%, vorzugsweise 0,5 bis 10 Masse-% Silizium korngefeint werden, wobei allerdings kein primäres Silizium auftreten darf.

Das Silizium ist nach einem weiteren Erfindungsmerkmal ganz oder teilweise durch bis zu 15 Masse-%, vorzugsweise 5 bis 12 Masse-% Magnesium ersetzbar.

10 Eine vorzugsweise Zusammensetzung des Leichtwerkstoffs auf Aluminiumbasis besteht im Dreistoffsystem Aluminium-Magnesium-Silizium in einer beidseitig des quasibinären Schnitts Al/Mg_2Si liegenden Fläche, die durch die Liquidustemperatur von $< 700^\circ C$ und den Primärerstarrungsbereich von Magnesiumsilizid begrenzt ist.

Durch den Zusatz von bis zu 5 Masse-%, vorzugsweise 0,05 bis 2 Masse-% eines oder mehrerer der Elemente Mangan, Kupfer, Nickel und Kobalt kann die Aushärtung des Leichtwerkstoffs erheblich beschleunigt werden.

Die Herstellung des erfindungsgemäßen Leichtwerkstoffs auf Aluminiumbasis erfolgt mittels üblicher Gießverfahren, indem entweder eine Aluminiumschmelze mit Magnesiumsilizid chargiert wird oder Magnesium und Silizium getrennt der Schmelze zugegeben werden.

20 Die mit der Erfindung erzielten Eigenschaften sind in der nachfolgenden Tabelle den Eigenschaften einer Aluminiumkolbenlegierung des Typs G-AlSi12CuMgNi gegenübergestellt. Dabei zeigt sich, daß der thermische Ausdehnungskoeffizient mit $19,8 \cdot 10^{-6} K^{-1}$ bei einem Leichtwerkstoff der Zusammensetzung Al80-Mg₂Si20 niedriger ist. Der Wert für die Wärmeleitfähigkeit mit 173 W/mK liegt deutlich über dem Wert der Wärmeleitfähigkeit für die herkömmliche Kolbenlegierung. Die Dichte des Leichtwerkstoffs ist auf etwa 2,51 g/cm³ reduziert, während die durch den E-Modul charakterisierte Steifigkeit des Leichtwerkstoffs auf 83 GPa zunimmt. Die übrigen mechanischen Festigkeitswerte können durch das Gefüge und die Wärmebehandlung beeinflusst werden.

30	Eigenschaften	G-AlSi12CuMgNi	Al mit 20 Masse-% Mg_2Si
	thermischer Ausdehnungskoeffizient ($10^{-6} K^{-1}$)	20,5 - 21,5	19,8
	Wärmeleitfähigkeit ($Wm^{-1}K^{-1}$)	155	173
35	Dichte (g/cm ³)	2,70	2,51
	E-Modul (GPa)	78	83

40 Bei dem in der Zeichnung wiedergegebenen Dreistoffsystem Aluminium-Magnesium-Silizium ist die für eine technologische Verwendung als Kolbenwerkstoff besonders interessante Zusammensetzung des Leichtwerkstoffs auf der Basis von Aluminium durch eine schraffierte, beidseitig des quasibinären Schnitts Al/Mg_2Si liegende Fläche dargestellt, die durch die Liquidustemperatur von $< 700^\circ C$ und den Primärerstarrungsbereich von Magnesiumsilizid begrenzt ist.

45

Ansprüche

1. Gußleichtwerkstoff auf der Basis von Aluminium mit einem Zusatz von 5 bis 25 Masse-% Magnesiumsilizid.
- 50 2. Gußleichtwerkstoff nach Anspruch 1, enthaltend bis zu 12 Masse-%, vorzugsweise 1 bis 10 Masse-% Silizium.
3. Gußleichtwerkstoff nach Anspruch 1 und/oder 2, enthaltend bis zu 15 Masse-%, vorzugsweise 5 bis 12 Masse-% Magnesium.
4. Gußleichtwerkstoff nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, enthaltend bis zu 5 Masse-%, vorzugsweise 0,05 bis 2 Masse-% eines oder mehrerer der Elemente Mangan, Kupfer, Nickel und Kobalt.
- 55 5. Gußleichtwerkstoff nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung, deren im Dreistoffsystem Aluminium-Magnesium-Silizium beidseitig des quasibinären Schnitts Al/Mg_2Si liegende Fläche durch die Liquidustemperatur von $< 700^\circ C$ und den Primärerstarrungs-

bereich von Magnesiumsilizid begrenzt ist.

6. Gußleichtwerkstoff nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, verwendbar für die Herstellung von Formkörpern mit verbesserter Warmfestigkeit, Thermoschockfestigkeit und Dauerschwingfestigkeit.

5

10

15

20

25

30


35

40

45

50

55





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 20 3151

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	DE-B-1 608 165 (HONSEL WERKE AG) * Patentanspruch * ---	1-4,6	C 22 C 21/08
X	METALS ABSTRACTS, Band 19, Nr. 2, Februar 1986, Zusammenfassung Nr. 31-0581; E R. MISHIMA et al.: "Superplasticity of strip cast aluminum alloys", & JOURNAL OF JAPANESE INSTITUTION OF LIGHT METALS, August 1985, Band 35, Nr. 8, Seiten 455-462 * Zusammenfassung * ---	1	
D,A	DE-A-3 702 721 (METALL GESELLSCHAFT AG) * Ansprüche 1-5 * ---	1-4	
A	DE-B-1 483 229 (HONSEL-WERKE AG) * Ansprüche 1,2; Tabelle 1 * ---	1-5	
A	J.E. HATCH: "Properties and physical metallurgy", Auflage 1, 1984, Seiten 320-351, American Society for Metals, Ohio, US; "Properties of commercial casting alloys" -----		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5) C 22 C
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 15-03-1990	Prüfer GREGG N.R.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	